KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, TARTÓS EUKALIPTUSZ RÉTEGELT LEMEZ

CSOMAGOLÓ ÉS BÚTORIPARI RÉTEGELT LEMEZ C/C



rétegeltpláza.hu

C/C EUKALIPTUSZ

Súly: 550kg/m3

Szerkezete:

- front felület, C minőségű 1,5-3,2 mm eukaliptusz fedőréteg
- 3,2 mm eukaliptusz középrétegek
- hátoldalon C minőségű 1,5-3,2 mm eukaliptusz fedőréteg

Táblaméret: 2440×1220 mm



Cikkszám	Vastagság (mm)	Rétegek száma	Rétegek vastagsága (mm)	Vastagsági tűrés (mm)	Tanúsítvány hitelesítés szerint	Tábla/ rakat	Térfogat (m3)	Rakat súly
BRX 15	15,0 mm	5	3,2; 3,2; 3,2; 3,2; 3,2	14,5 - 15,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC	60 db	2,680 m3	1466 kg
BRX 12	12,0 mm	5	1,5; 3,2; 3,2; 3,2; 1,5	11,5 - 12,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC	75 db	2,680 m3	1455 kg
BRX 9	9,0 mm	5	1,5; 1,5; 3,2; 1,5; 1,5	8,5 - 9,2	CE2+; UKCA; IHPA; FSC	102 db	2,733 m3	1500 kg
BRX 4.5	4,5 mm	3	1,5; 3,2; 1,5	5,3 - 5,7	CE2+; UKCA; IHPA; FSC	150 db	2,456 m3	1311 kg

Ragasztás:

A lemez rétegeinek egymáshoz történő ragasztása WBP fenol formaldehid víz és főzésálló ragasztóval történik. A ragasztás minősége EN 636-3S.

Felhasználási terület:

Széles körben használható a csomagoló, építő és kárpitosiparban, illetve azokon a területeken, ahol követelmény a magas szilárdság, a könnyű súly és a jó ellenálló képesség.





Előnyei:

Jó ár-érték arány, stabil szerkezet, könnyű megmunkálhatóság, kis térfogatsúly, felületkezeléssel ellátva kültéren is felhasználható.



rétegeltpláza.hu